



De Dakraamfolie 86- folie vermindert de zonnwarmte drastisch terwijl veel van het natuurlijk licht behouden blijft. Het zorgt voor minder verblinding en fungeert als een eenrichtingsspiegel-folie, waardoor er niet naar binnen gekeken kan worden. Gebouwen krijgen direct een moderne uitstraling met deze folie.

Certificeringen



Garantie

tot 10 jaren



Brandwerendheid

M1



Opslag Tussen -5°C En +40°C

3 jaren



Reach Rohs-Conform

In Acht Genomen



Beschikbare Breedten

122cm 152cm 183cm

Samenstelling

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR-straling
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, glaspolymerisatie binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen

Onderhoudsinstructies

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen. Het silicone moet rondom de folie worden aangebracht wanneer deze aan de buitenzijde wordt geïnstalleerd. Zo wordt oxidatie voorkomen. Zie ook het informatieblad "Nieuwe garantie voor buitenfolies".

Technische Gegevens

Uv-Transmissie	<1%
Transmissie Van Zichtbaar Licht	16%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Buiten	65%
Reflectie Van Zichtbaar Licht Binnen	65%
Totale Afgestoten Zonne-Energie	84%
Totale Afgestoten Zonne-Energie 2*	90%
Verhouding Zonlicht :	
Reflectie Van Zonne-Energie	66%
Absorptie Van Zonne-Energie	23%
Transmissie Van Zonne-Energie	11%
Vermindering Reflectie	85%
G-Waarde	0.14
U-Waarde	5.8
Schaduwcoëfficiënt	0.1
Type Installatie	Buiten
Lengte Van Rol	30.5 meters m
Samenstelling Folie	PET
Dikte	60µ
Kleur Van Buitenaf	ZILVER LICHT

Installatieadvies

Verticale installatie op standaard glas oppervlak*

Helder Enkel Glas	✓
Getint Enkel Glas	✓
Getint Reflecterend Enkel Glas	✓
Helder Dubbel Glas	✓
Getint Dubbel Glas	✓
Getint Reflecterend Dubbel Glas	✓
Met Gas Gevuld Dubbel Glas - Laag E	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Ext.	✓
Helder Dubbel Glas Stadip Int.	✓

✓ Ja ✗ Niet Aanbevolen ! Let Op

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m². Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken.

De gegevens op dit informatieblad zijn niet bindend**